## 九 鼎 湍流 油 漆

## 各色調合漆

## READY-MIXED PAINT, COLOR SERIES

產品型號 1000~1051 各色調合漆

類型 選用長油性醇酸樹脂 (ALKYD RESIN)、及耐候性顏料精製而成之各色面漆。

用 途 適用於室內外一般鐵材及木材構造之面漆 特 性 1. 耐候性良好,不易褪色、失光及粉化

2. 耐濕、耐水性優良

3. 漆膜堅韌、附著性強、屈曲性良好

4. 施工容易

顏 色 各色(公會色卡)

遮蓋力 12.5 ㎡ /L 以上

重 量 0.9kg/L 以上

黏度 (25℃) 85~95KU

光澤度 85%以上

乾燥時間 (25℃) 指觸 3 小時以內 堅結 12 小時以內

漆膜厚度 濕膜 90μ(Micron) 乾膜 40μ(Micron)

理論塗佈量 45 ㎡ /Gal 12 ㎡ /L

塗裝間隔 最少 12 小時

總不揮發物 60%以上

調 薄 劑 506 松香水

調薄劑用量 5~20%( 視塗裝方法而定)

適 用 底 漆 1. 鐵材:1200 紅防 銹漆 2204、2205 紅丹底漆

2. 木材:1205 裝潢白底漆

貯藏安定性 正常情況下,至少一年

**塗裝方法** 刷塗、滾塗、噴塗

施工注意事項 1. 使用前必須充分攪拌均匀。油漆如太稠時,可酌加調薄劑調薄,但以不超過規定用量為準。

- 被塗物表面之水份、油汙、鐵銹、鬆動漆膜及腐蝕性鹽類等,必須清除乾淨,以確保油漆之附著及防護功能。
- 表面潮濕或在陰雨天相對濕度超過 85% 以上,以及溫度過高 (40℃以上) 或過低 (10℃以下) 時,應避免施工。
- 4. 做疊層塗裝時,必須等待下層漆膜完全乾燥後,始可施工。

備註:一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變:

手刷塗佈量約 =( 理論塗佈量)÷1.4;

噴塗塗佈量約 =( 理論塗佈量 )÷1.7

※ 以上所列數據僅供參考,非正式證明。

1

## 國寶製煉油漆油墨股份有限公司