九鼎源油漆

磁漆 (調合漆)

ENAMEL, CAMEL BRAND

產品型號 -

類型 選用長油性醇酸樹脂為主,配以耐候性顏料精煉而成之面漆

用 途 一般木製品、機械設施、車輛及鋼鐵構造物等之表面裝飾維護

特性 1. 漆面平滑、高光澤

2. 耐候性優良,不易變色、失光及粉化

3. 附著力強、漆膜堅韌

4. 抗濕、耐水性良好

5. 耐汽油性、耐化學藥品性良好

6. 施工簡便

顏 色 基本主色

遮蓋力 紅、黃、綠色 8 ㎡ /L 以上 黑色 20 ㎡ /L 以上

白色及其他各色 12.5 ㎡ /L 以上

重 量 0.9kg/L 以上

黏度 (25℃) 85~95KU 业運度 85% IN L

光 澤 度 85% 以上

乾燥時間 (25℃) 指觸 3 小時以內 堅結 12 小時以內 漆膜厚度 濕膜 90μ(Micron) 乾膜 40μ(Micron)

理論塗佈量 45.0 m²/Gal 12.0 m²/L

塗裝間隔 最少 12 小時

調 薄 劑 506 松香水

調薄劑用量 5~20%

適 用 底 漆 1200 紅防銹底漆 2204、2205 紅丹底漆 1205 裝潢白底漆

貯藏安定性 正常情況下,至少一年

塗裝方法 刷塗、滾塗、噴塗

施工注意事項 1. 使用前必須充分攪拌均匀。油漆如太稠時,可酌加調薄劑調薄,但以不超過規定用量為準。

- 2. 被塗物表面之水份、油汙、鐵銹、鬆動漆膜及腐蝕性鹽類等,必須清除乾淨,以確保油漆之附著及防護功能。
- 表面潮濕或在陰雨天相對濕度超過85%以上,以及溫度過高(40℃以上) 或過低(10℃以下)時,應避免施工。
- 4. 做疊層塗裝時,必須等待下層漆膜完全乾燥後,始可施工,以免起皺。

備註:一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變:

手刷塗佈量約=(理論塗佈量)÷1.4;

噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量)÷1.7

※ 以上所列數據僅供參考,非正式證明。

3

國寶製煉油漆油墨股份有限公司