壓克力彈性水泥防漏膠

LATEX PAINT, FLAT

產品號碼

組 成 由特級水性壓克力樹脂,具有高韌性、彈性及優異防水性能

用 途 適用於混凝土、水泥製品、石膏等表面等防水及屋頂防漏用

特 性 1. 防水、防漏、附著力優越

2. 具高彈性及韌性,耐磨性佳

3. 不龜裂、不脫落,填縫性優異

4. 水性產品、施工方便、工具易清洗

光澤度 平光

顏 色 黑灰色

類 型 單液型/雙液型

比 重 1.2Kg/L 以上

黏度 (25℃) 100-120KU

乾燥時間 指觸:2 小時以內 堅結:8 小時以內

漆膜厚度 依施工實際需求而定,必要時可用玻璃纖維網加強(厚度勿低於 1.5mm)

施工坪數 4Kg/坪(彈性水泥砂漿)

塗裝間隔 最少 3 小時

調 薄 劑 自來水

調薄劑用量 10~20% (刷式滾塗) 鏝塗不須加水

總不揮發物 58% 以上

適用面漆 有光、平光水性水泥漆、三合一彈性塗料、隔熱漆

储藏安定性 正常情况下,至少一年

塗裝方法 刷塗、滾塗、鏝塗

施工注意事項 1. 雙液型防漏膠與水泥粉1:1混合使用。

- 2. 若為舊牆面之油脂、灰塵、水份及其他附著汙物,必須清除乾淨始可施工
- 3. 使用前必須充分攪拌均勻,水漆如太稠時,可酌加清水調薄,但不超過規 定用量為原則。
- 4. 新水泥牆因含有多量水分和游離鹼性物質,必會降低漆膜性能與附著性, 必須等二~三星期,待其完全乾燥後,水份值在 12% 以下、方可施工。 5必須疊塗時,最少要 24 小時後,帶底層完全乾燥時,才可施工。

備註:一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變: 手刷塗佈量約=(理論塗佈量)÷1.4;

噴塗塗佈量約 =(理論塗佈量)÷1.7

※ 以上所列數據僅供參考,非正式證明。

35