



水性鏽轉化劑

Water-based rust converter

產品型號	JDW-680 水性鏽轉化劑
類 型	本產品採用功能性乳液、高分子鏽轉化助劑等精製而成，塗裝到鐵鏽表面後，能與鐵鏽產生反應，生成一層緻密的灰黑色防鏽保護塗層。
用 途	適用於室內外鋼筋、鋼結構、管道、鐵材生鏽處的鏽斑修復及防鏽處理，可於短時間內將鏽轉換成一層黑色的氧化鐵阻絕層（部分鏽會因鐵材材質不同而呈現不同鏽轉顏色）。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥速度快，能有效地提高施工效率。 2. 黏度適中，立面施工不易流掛。 3. 免除了打磨、酸洗除鏽、水洗、磷化、噴砂、預塗等複雜的塗裝前處理工序，大大降低施工強度和綜合處理成本。
乾燥時間	指觸時間 1 小時以內；完全乾燥 24 小時後可噴底、面漆等下一步工序。
塗裝條件	溫度 10 度以上 45 度以下，濕度 85% 以下。
理論塗佈量	3.3 m ² /l 立裝(實際用量會依施工方式及施工面之粗糙狀況而有差異)
貯藏安定性	正常情況下，至少 1 年
塗裝方式	刷塗、滾塗、噴塗或浸泡
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材處理：鋼絲刷、電動刷等工具對基材浮鏽進行清理，去除大片鬆散的浮鏽、油污、泥土等不牢固的異物。 2. 施工方法：在鐵鏽表面刷塗、滾塗、噴塗或浸泡，可將轉化後的防鏽保護層作底漆使用，乾燥後上塗油性或水性面漆即可。 3. 施工條件：溫度 10 度以上 45 度以下，濕度 85% 以下。 4. 施工間隔：指觸時間 1 小時以內；完全乾燥 24 小時後可噴底、面漆等下一步工序。
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工條件須於溫度 10 度以上 45 度以下，濕度 85% 以下。 2. 使用前須攪拌均勻，不可加水稀釋使用。 3. 此產品使用時請配戴合適口罩、手套、護目鏡避免接觸皮膚，若不小心接觸皮膚，請盡快用清水清洗避免發生過敏或脫皮的現象。